

Общество с ограниченной ответственностью

# "ТД АКТИВ"

ИНН 7451347223 КПП 745101001 ОГРН 1127451018375 ОКПО 21523050  
454045, область Челябинская, Челябинск, улица Маслобазовая, д. 5

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Паронит марки ПОН-Б

ГОСТ 481-80

Страна производитель Россия

Область применения для уплотнения разъемов агрегатов

Толщина 2.0 мм

Номер партии 55 Дата изготовления 14.09.2017г

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления

Результаты приемо-сдаточных испытаний:

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактические показатели
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,8-2,0	1,9
Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, Мпа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	18(180) 15(150)	19,8(198)
Увеличение массы в жидких средах, %, не более: - воде при температуре 100 <sup>0</sup> С в течении 5ч - керосине при температуре 23 <sup>0</sup> С в течении 5ч	10 35	7,8 14,7
Сжимаемость при давлении 35 Мпа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), % 5-15 10	5-15	8
Восстанавливаемость после снятия давления 35 Мпа (350 кгс/см <sup>2</sup> ), % не менее	35	45
Устойчивость к изгибу (определяется для паронита толщиной до 3 мм)	Отсутствие трещин и излома	Отсутствует
Уплотняющая способность: - в среде водяного пара в автоклаве типа АП-1 - в керосине в автоклаве типа АП-2	Отсутствие утечки пара	Выдерживает
	Отсутствие утечки керосина	Выдерживает
Геометрические размеры	Соответствие	Соответствуют
Значение для толщины паронита 2-6 мм		

Заключение ОТК: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке, упаковке соответствует ГОСТу 481-80

Представитель ОТК:  /Мухин Е.А./



ООО «ТД Актив»



/Стародумов А. А./

